

**CONTACT**

Markets and Products Information  
rollingstock.business@lynxeogroup.com

**CABLES DE PUISSANCE**

Les câbles de puissance FLAMEX® EN 50264-3-1 3600V MM sont utilisés pour les installations fixes et protégées. Cette gamme de produits est recommandée pour les espaces étroits où un rayon de courbure optimal est requis. Les câbles FLAMEX® sont conçus pour résister à des conditions de travail difficiles (huile, ozone, variations de température, etc.). Une température du conducteur de 120°C est autorisée pour un temps de fonctionnement cumulé de 20 000 heures.

**STANDARDS**

Produit EN 50264-3-1; EN 45545 - HL3; IEC 60228

**CONSTRUCTION****1. Conducteur**

Souple en cuivre étamé de classe 5 selon IEC 60228  
Écran du conducteur

**2. Isolation**

Composé réticulé de type EI 109 selon EN 50264-1  
Couleur : gris

**3. Gaine**

Composé réticulé de type EM 104 selon EN 50264-1  
Résistant à l'huile, au diesel, à l'ozone et aux UV  
Couleur : noir

Exemple de marquage : FLAMEX EN 50264-3-1 3600V (mm²) MM NSHXAFOE  
3.6/6kV | LYNXEO | WW-YYYY

**GUIDE D'UTILISATION**

- Les règles de câblage sont données dans les normes EN 50343 et EN 50355.
- Courant admissible : les valeurs et la méthode de calcul sont indiquées dans la norme EN 50343.
- Rayon de courbure :
  - Utilisation statique : 4 x diamètre extérieur du câble (5 x D si D>10mm)
  - Pour l'installation et les mouvements occasionnels : 10 x diamètre extérieur du câble



Flexibilité de l'âme  
Souple classe 5



Sans halogène  
EN 60754-1 & EN  
60684-2



Tension de service  
nominale Uo/U  
(Um)  
3.6 / 6 (7.2) kV



Non propagateur de  
la flamme  
EN 60332-1-2



Non propagateur de  
l'incendie  
EN IEC 60332-3-24  
(cat C); EN IEC  
60332-3-25  
(EN50305)



Densité de fumée  
dégagée  
EN/IEC 61034-2



Toxicité de la fumée  
EN 50305-9.2



Temp. d'utilisation  
-40 ... 90 °C

## CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques de construction

Nature de l'âme	Cuivre étamé
Flexibilité de l'âme	Souple classe 5
Isolation	Mélange réticulé
Gaine extérieure	Matériau réticulé
Sans halogène	EN 60754-1 & EN 60684-2

## Caractéristiques électriques

Tension de service nominale U <sub>o</sub> /U (U <sub>m</sub> )	3.6 / 6 (7.2) kV
---	------------------

## Caractéristiques d'utilisation

Non propagateur de la flamme	EN 60332-1-2
Non propagateur de l'incendie	EN IEC 60332-3-24 (cat C); EN IEC 60332-3-25 (EN50305)
Densité de fumée dégagée	EN/IEC 61034-2
Toxicité de la fumée	EN 50305-9.2
Température ambiante d'utilisation, plage	-40 ... 90 °C
Température maximale sur l'âme	90 °C
Température maximum du conducteur en surcharge	120 °C
Résistance chimique	Excellente
Tenue à l'ozone	Oui
Tenue aux UV	Oui

## LISTE DE PRODUITS

Reference	Section [mm²]	Diam ext min [mm]	Diam. max. externe [mm]	Masse approx. [kg/km]
79462430	2,5	8,9	9,3	115
79462530	4	9,6	10,0	130
79462630	6	10,3	10,7	160
79462730	10	11,1	11,7	210
79462830	16	12,9	13,5	300
79462930	25	14,7	15,3	400
79463030	35	16,0	16,6	520
79463130	50	17,5	18,1	650
79463230	70	19,2	19,8	880
79463330	95	21,5	22,1	1150
79463430	120	23,5	24,1	1400
79463530	150	24,7	25,5	1700
79463630	185	26,9	27,7	2050
79463730	240	29,9	30,7	2600